



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

BADILITH®

BADIGEON DE CHAUX
(POUDRE OU PÂTE)



GAMME DÉCORATION

BADIGEON DE CHAUX

LES + PRODUIT

- ◆ FINITIONS DÉCORATIVES DE HAUTE QUALITÉ
- ◆ ASPECTS MAT ET TRADITIONNEL
- ◆ TEINTE HOMOGÈNE
- ◆ ÉCONOMIQUE ET SANS COV

DOMAINES D'UTILISATION

- > Façade minérale absorbante
- > Patines sur pierres, briques ou reprises de façade
- > Restauration de fresque
- > Décoration intérieure
- > Usages intérieur et extérieur

CONDITIONNEMENT

- Sac de 10 kg
- 40 sacs par palette (palette de 400 kg)

COMPOSITION

Chaux, pigments minéraux, fixatifs.

CONSERVATION / GARANTIE

18 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.



TUTO POUR
L'INTÉRIEUR



SUPPORTS ADMISSIBLES

- > Tous fonds enduits suffisamment absorbants, et en cas de doute, réaliser un essai probatoire.
- > Pour les plaques de plâtre et carreaux de plâtre avec une préparation préalable (Ex : DÉCOFOND®)
- > Bétons banchés préalablement lavés et exempts d'huile de décoffrage.
- > Pour les supports bois, consulter un technicien de Saint-Astier®.

SUPPORTS EXCLUS

- > Sur les supports peints ou hydrofugés, le mortier d'interposition DÉCOFOND® doit être réalisé (se référer à la fiche produit).
- > Supports recouverts d'huile de démoulage, de suie, de goudron ou carreaux de plâtre hydrofugés.
- > Les murs chargés en salpêtre ou sels minéraux devront faire l'objet d'un dessalement avant application d'un enduit et/ou d'un badigeon.

PRÉPARATION DU BADILITH®

- > Effectuer le mélange à l'eau de préférence de façon mécanique (perçuse munie d'un fouet,...).
- > Pour augmenter la dispersion du mélange, il est préférable de préparer ce dernier 24 heures avant l'application. Le jour de l'application, il est nécessaire de remuer périodiquement le badigeon (remise en suspension).

	BADIGEON TEXTURE	BADIGEON	LAIT DE CHAUX	PATINE	EAU FORTE
POUR UN SAC DE 10 KG	20 à 40 L	40 à 60 L	60 à 100 L	100 à 200 L	200 à 400 L
POUR 1 KG DE POUDRE	2 à 4 L	4 à 6 L	6 à 10 L	10 à 20 L	20 à 40 L
POUR 1 LITRE DE POUDRE	1 à 2 L	2 à 3 L	3 à 5 L	5 à 10 L	10 à 20 L
CONSOMMATION FINALE	0,2 à 0,4 kg / m ²	0,15 à 0,2 kg / m ²	0,075 à 0,15 kg / m ²	0,02 à 0,075 kg / m ²	0,01 à 0,02 kg / m ²

MISE EN ŒUVRE DU BADILITH®

- > Les supports devront être dépoussiérés et propres.
- > Appliquer 2 couches pour un badigeon épais et 3 couches pour un badigeon fluide.
- > Chaque couche sera appliquée sans interruption, horizontalement pour la première et de haut en bas ou en chevrons pour les suivantes.
- > Chaque couche devra être uniformément sèche avant application de la suivante.
- > Utiliser de préférence des brosses et pinceaux à poils fins et souples (soie naturelle par exemple).

NOTE : le port de lunettes de protection est indispensable.

- > Un Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO) sur les badigeons est disponible sur : www.saint-astier.com.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > En intérieur, assurer une ventilation suffisante pour éviter les condensations.
- > Éviter l'application par temps de pluie, brouillard, vent fort, chaud et/ou sec.
- > Appliquer sur supports sains, propres, uniformément secs et suffisamment absorbants.
- > Réguler les supports absorbants par humidification maîtrisée avant application.
- > Protéger de la pluie et des crachins les surfaces badigeonnées pendant une semaine.
- > Si nécessaire, ajouter une résine d'accrochage de 5 à 10% du poids ou du volume d'eau dans des conditions où l'application pourrait générer du farinage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Entre 8° C et 30° C. Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.



Le badigeon BADILITH® existe également en pâte (seau de 10kg). Sa couleur extra blanche et sa consistance très fine permettent de réaliser des décorations de grande finesse. Coloré à la demande.

Pour plus d'informations, contactez notre équipe.