

ISOCANNA®

CHÈNEVOTTE FRANÇAISE,
LABELLISÉE «CHANVRE BÂTIMENT»



LES + PRODUIT

- + CHÈNEVOTTE CALBRÉE 100% D'ORIGINE FRANÇAISE 🇫🇷
- + PRODUIT N'AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT
- + COMBINAISON IDÉALE AVEC LES CHAUX DE SAINT-ASTIER®
- + MATÉRIAU SAIN ET NATUREL



DOMAINES D'UTILISATION

- > Murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024)
- > Béton isolant sur planchers intermédiaires
- > S'utilise avec les chaux pour bétons de chanvre (BATICHANVRE® PLUS ; BATICHANVRE® ISOL PLUS)
- > Enduits hygrothermiques (avec le chanvre ISOCANNA® Fin)

CONSERVATION ET GARANTIE

À conserver à l'abri des intempéries (vent et humidité) sans exposition au soleil, et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

CONDITIONNEMENT

- > **ISOCANNA® normal** : sac de 20 kg
9 sacs par palette (palette de 180 kg)
- > **ISOCANNA® normal** : sac de 20 kg
21 sacs par palette (palette de 420 kg)
- > **ISOCANNA® fin (enduit)** : sac de 20 kg
21 sacs par palette (palette de 420 kg)

NOTA:

ISOCANNA® normal est prévu pour les bétons de chanvre. ISOCANNA® fin est prévu pour les enduits chaux/chanvre en intérieur. Produit dé-palettisé, vendu au sac.



ISOCANNA®

COMPOSITION

- Le chanvre est une plante annuelle rustique nécessitant peu de ressources en azote, pas d'irrigation pour sa culture, et favorisant la dépollution des sols. Elle a été domestiquée par l'Homme dès le néolithique, utilisée pour l'alimentation et pour la production de fibres (tissus et cordes).
- La chènevotte est la partie ligneuse de la plante qui était historiquement délaissée. Elle est majoritairement composée de cellulose et de lignine à l'identique du bois.
- Produit sélectionné pour sa faible densité (isolation), ses capacités de régulation hygrique (confort de vie) et sa résistance. La chènevotte ISOCANNA® a été calibrée pour une régularité d'emploi, dépoussiérée pour le confort d'usage et n'a reçu aucun traitement garantissant ainsi sa pureté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	100% chanvre
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (MVA)	95 à 115 kg/m ³
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.05 W/m.k
GRANULOMÉTRIE	5 à 25 mm



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- La chènevotte ISOCANNA® est destinée à être utilisée pour les applications « Bâtiment », c'est-à-dire pour réaliser des bétons de chanvre et enduits chaux / chanvre (Mur / Sol / Toiture / Enduits hygrothermiques).
- Pour ces applications, merci de consulter les fiches produits et documents techniques de la gamme Éco-Matériaux de Saint-Astier® (guide chaux chanvre et plaquette bétons et mortiers d'enduits chaux chanvre).
- La chènevotte ISOCANNA® s'utilise avec les liants Saint-Astier®:
 - BATICHANVRE® PLUS (HL 3,5)
 - BATICHANVRE® ISOL PLUS (HL 5)
 - TRADÉCO® (HL 3,5)



Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com
Suivez notre actualité sur    

