



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## INTERCROMEX®

MORTIER DE SOUS-ENDUIT

+DE 25 ANS D'EXISTENCE



## LES + PRODUIT

- LONGUE OUVRABILITÉ
- ONCTUEUX ET MANIABLE
- APPLICATION MACHINE
- RÉALISATION DE GOBETIS

### DOMAINES D'UTILISATION

- > Réaliser des sous-enduits sur supports Rt2 et Rt3.
- > Idéal pour les bassins piscine.

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg  
56 sacs par palette (palette de 1T400)

### COMPOSITION

Mortier de sous-enduit composé de chaux, ciment, sables et adjuvants spécifiques.

### CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.



[www.saint-astier.com](http://www.saint-astier.com)



## SUPPORTS ADMISSIBLES

- > Réaliser des sous-enduits et gobetis sur supports Rt2 et Rt3.

## SUPPORTS EXCLUS

- > supports non décrits par les § 6 ; 8 ; 9 ; 10 du NF DTU 26.1 avril 2008.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > Les supports absorbants seront humidifiés la veille et le jour de l'application puis laisser ressuyer. Ne pas appliquer sur supports ruisselants.
- > Les supports non absorbants (ex : béton banché) seront préparés par sablage ou par lavage à haute pression (400 bars minimum), un gobetis sera réalisé avec L'INTERCROMEX® en l'adjuvantant de 0,4 à 0,6 litre de résine d'accrochage par sac de 25kg.

## PRÉPARATION DU MÉLANGE

- > Mélanger 5 à 8 minutes avec 4 à 5 litres d'eau claire par sac de 25kg, jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

|                                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DOSAGE EN EAU DU MORTIER</b><br><br><b>MALAXAGE MÉCANIQUE</b><br><br><b>CONSOMMATION MOYENNE</b> | <b>INTERCROMEX®</b><br>            |
|                                                                                                     | 5 à 8 minutes minimum              |
|                                                                                                     | 1,6 à 1,7 kg / m² / mm d'épaisseur |

## APPLICATION

- > Projeter selon l'épaisseur désirée, maximum 2 cm en une passe puis dresser à la règle.
- > Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

## FINITIONS POSSIBLES

- > Après 7 jours de séchage minimum, le sous-enduit INTERCROMEX® pourra être recouvert d'un enduit de finition de types :

## ENDUITS DE FINITION PRÊTS À L'EMPLOI OU MONOCOUCES :

- > THERMOCROMEX® OC 1
- > MONO ST ASTIER® OC 3

## ENDUITS DITS «TRADITIONNELS» :

- > CHAUX COLORÉE® HL 2
- > TRADÉCO® HL 3,5
- > TRADIBLANC® HL 5
- > CHAUX PURE BLANCHE LC\*\*\*\*® NHL 3,5
- > CHAUX TÉRECHAUX® NHL 2

Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

## CONDITIONS CLIMATIQUES :

- > À appliquer entre 5° et 30° C. Application à proscrire pendant les périodes de gel. Ne pas appliquer si des gelées sont prévues dans les 24 h ou protéger l'ouvrage.

## CARACTÉRISTIQUES

Mortier traditionnel / Type GP / Classe CS III / Wc0

