



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## INTERCROMEX®

MORTIER DE SOUS-ENDUIT  
POUR LE NEUF

+DE 25 ANS D'EXISTENCE



GAMME POUR LE NEUF

MORTIER DE SOUS-ENDUIT

## LES + PRODUIT

- LONGUE OUVRABILITÉ
- ONCTUEUX ET MANIABLE
- APPLICATION MACHINE
- RÉALISATION LES GOBETIS

### DOMAINES D'UTILISATION

- > Réaliser des sous-enduits sur supports Rt2 et Rt3
- > Idéal pour les bassins piscine

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg  
56 sacs par palette (palette de 1t250)

### COMPOSITION

Mortier de sous-enduit composé de chaux, ciment, sables et adjuvants spécifiques.

### CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.







## SUPPORTS ADMISSIBLES

> Réaliser des sous-enduits et gobetis sur supports Rt2 et Rt3.

## SUPPORTS EXCLUS

> supports non décrits par les § 6 ; 8 ; 9 ; 10 du NF DTU 26.1 avril 2008

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

❶ Les supports absorbants seront humidifiés la veille et le jour de l'application puis laisser à réessuyer. Ne pas appliquer sur supports ruisselants.

❷ Les supports non absorbants (ex : béton banché) seront préparés par sablage ou par lavage à haute pression (400 bars minimum), un gobetis sera réalisé avec L'INTERCROMEX® en l'adjuvantant de 0,4 à 0,6 litre de résine d'accrochage par sac de 25kg.

## PRÉPARATION DU MÉLANGE

> Mélanger 5 à 8 minutes avec 4 à 5 litres d'eau claire par sac de 25kg, jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

## APPLICATION

> Projeter selon l'épaisseur désirée, maximum 2 cm en une passe puis dresser à la règle.

> Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

## FINITIONS POSSIBLES

> Après 7 jours de séchage minimum, le sous-enduit INTERCROMEX® pourra être recouvert d'un enduit de finition de types :

### ENDUITS DE FINITION PRÊTS À L'EMPLOI OU MONOCOUCHE :

> THERMOCROMEX® OC 1

> MONO ST ASTIER® OC 3

### ENDUITS DITS «TRADITIONNELS» :

> CHAUX COLORÉE® HL 2

> TRADÉCO® HL 3,5

> TRADIBLANC® HL 5

> CHAUX PURE BLANCHE LC\*\*\*\*® NHL 3,5

> CHAUX TÉRECHAUX® NHL 2

Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

## CONDITIONS CLIMATIQUES :

> À appliquer entre 5° et 30° C. Application à proscrire pendant les périodes de gel. Ne pas appliquer si des gelées sont prévues dans les 24 h ou protéger l'ouvrage.

<b>DOSAGE EN EAU DU MORTIER</b>	<b>INTERCROMEX®</b> 1 + 5,5/6 litres d'eau
<b>MALAXAGE MÉCANIQUE</b>	5 à 8 minutes minimum
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	1,6 à 1,7 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur



Bâtiment neuf proche de la Maison Martell, producteur de Cognac (16)