



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## CROMEX®

ENDUIT TYROLIEN



GAMME POUR LE NEUF

ENDUIT TYROLIEN

## LES + PRODUIT

- ◆ FINITIONS MOUCHETIS TYROLIEN
- ◆ FACILE À METTRE EN ŒUVRE À LA MOUSTIQUETTE
- ◆ DURABILITÉ DANS LE TEMPS
- ◆ CHOIX POSSIBLE DE 12 TEINTES

### DOMAINES D'UTILISATION

Mortier décoratif hydrofuge, le CROMEX® est destiné à la réalisation d'enduits «tyroliens» et de joints de dalles en sols.

### CONDITIONNEMENT

Sac de 30 kg  
49 sacs par palette (palette de 1T470)

### COMPOSITION

Liants hydrauliques, sables sélectionnés, adjuvants et colorants

### CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile fabricant.





## UTILISATION EN ENDUIT DE FINITION

Il s'applique en FINITION sur des parois assurant elles-mêmes l'étanchéité. Les sous-couches seront réalisées selon le NF DTU 26.1, elles seront saines, rugueuses et serrées. La finition ne pourra être appliquée que 7 jours après la réalisation du sous-enduit. Sur support béton un microgobetis d'accrochage avec MICROFIX sera réalisé.

## PRÉPARATION DU MORTIER

<b>DOSAGE EN EAU DU MORTIER</b>	<b>CROMEX®</b> 1 + 6/7 litres d'eau
<b>MALAXAGE MÉCANIQUE</b>	3 à 5 minutes minimum
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	5 à 6,5 kg / m <sup>2</sup> / mm d'épaisseur

## APPLICATION

- > A la tyrolienne, réaliser une première passe liquide, puis deux passes croisées.
  - > Au pot de projection, appliquer 2 à 3 passes.
  - > Pression : 0,8 bar.
  - > Les quantités d'eau sont à ajuster et les pressions réglées en fonction de l'aspect final recherché (grains, couleur).
- Pour une finition grain écrasé, ne pas utiliser de truelle ou de taloche métallique.

## UTILISATION EN JOINT DE SOL

Le mortier prêt à l'emploi CROMEX peut être utilisé en jointoiment de dallages au sol pour des carreaux en terre cuite, en pierre ou en grès émaillé. A l'extérieur comme à l'intérieur pour des joints de 10 à 30 mm.



## PRÉPARATION DU MORTIER

<b>DOSAGE EN EAU DU MORTIER</b>	<b>CROMEX®</b> 1 + 4/5 litres d'eau
<b>MALAXAGE MÉCANIQUE</b>	3 à 5 minutes minimum
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	1 à 5 kg / m <sup>2</sup> en fonction de la taille des joints

## APPLICATION

Remplir le joint en une seule fois à l'aide d'une truelle "langue de chat" ou d'une poche à joint. Enlever le surplus avec une truelle et serrer les joints dès que le mortier commence à tirer.

## NETTOYAGE

Nettoyer les dalles avec une éponge humide avant le durcissement complet des joints.

Pour toute question, contactez votre interlocuteur Saint-Astier®.

## CONDITIONS CLIMATIQUES

Utilisation entre 5 et 30°C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

