



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

CROMEX®

ENDUIT TYROLIEN



GAMME RÉNOVATION

ENDUIT TYROLIEN

LES + PRODUIT

- ◆ FINITIONS MOUCHETIS TYROLIEN
- ◆ FACILE À METTRE EN ŒUVRE À LA MOUSTIQUETTE
- ◆ DURABILITÉ DANS LE TEMPS
- ◆ CHOIX POSSIBLE DE 12 TEINTES

DOMAINES D'UTILISATION

Mortier décoratif hydrofuge, le CROMEX® est destiné à la réalisation d'enduits «tyroliens».

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

Liants hydrauliques, sables sélectionnés, adjuvants et colorants.

CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

25
KG

NORME
ENDUIT
EN 998.1

MORTIER
TYPE
CP





SUPPORTS ADMISSIBLES

- > sur enduit conforme au NF DTU 26.1, à l'exception d'enduits plâtre, plâtre/chaux, organique et chaux aérienne pure.
- > sur support assurant l'étanchéité (ex :béton banché).

UTILISATION EN ENDUIT DE FINITION

Il s'applique en finition sur des parois assurant elles-mêmes l'étanchéité. Les sous-couches seront réalisées selon le NF DTU 26.1, elles seront saines, rugueuses et serrées. La finition ne pourra être appliquée que 7 jours après la réalisation du sous-enduit. Sur support béton, un microgobetis d'accrochage sera réalisé.

PRÉPARATION DU MORTIER

DOSAGE EN EAU DU MORTIER	CROMEX® 
MALAXAGE MÉCANIQUE	3 à 5 minutes minimum
CONSUMMATION MOYENNE	5 à 6,5 kg / m ² /mm d'épaisseur

APPLICATION

- > À la tyrolienne, réaliser une première passe liquide et maigre, puis deux passes croisées.
- > Au pot de projection, appliquer 2 à 3 passes.
- > Pression : 0,8 bar.
- > Les quantités d'eau sont à ajuster et les pressions réglées en fonction de l'aspect final recherché (grains, couleur). Pour une finition grain écrasé, ne pas utiliser de truelle ou de taloche métallique.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Utilisation entre 8 et 30°C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

Solution également adaptée pour réaliser des joints de dalles de piscine et dalles de pierres ; pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Saint-Astier®.

