



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

INTERCROMEX®

MORTIER DE SOUS-ENDUIT
POUR LE NEUF

+DE 25 ANS D'EXISTENCE



LES + PRODUIT

- ◆ LONGUE OUVRABILITÉ
- ◆ ONCTUEUX ET MANIABLE
- ◆ APPLICATION MACHINE
- ◆ RÉALISATION LES GOBETIS

DOMAINES D'UTILISATION

- > Réaliser des sous-enduits sur supports Rt2 et Rt3.
- > Idéal pour les bassins piscine.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

Mortier de sous-enduit composé de chaux, ciment, sables et adjuvants spécifiques.

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.





SUPPORTS ADMISSIBLES

> Réaliser des sous-enduits et gobetis sur supports Rt2 et Rt3.

SUPPORTS EXCLUS

> supports non décrits par les § 6 ; 8 ; 9 ; 10 du NF DTU 26.1 avril 2008.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

❶ Les supports absorbants seront humidifiés la veille et le jour de l'application puis laisser à réessuyer. Ne pas appliquer sur supports ruisselants.

❷ Les supports non absorbants (ex : béton banché) seront préparés par sablage ou par lavage à haute pression (400 bars minimum), un gobetis sera réalisé avec L'INTERCROMEX® en l'adjuvantant de 0,4 à 0,6 litre de résine d'accrochage par sac de 25kg.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

> Mélanger 5 à 8 minutes avec 4 à 5 litres d'eau claire par sac de 25kg, jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

> Projeter selon l'épaisseur désirée, maximum 2 cm en une passe puis dresser à la règle.

> Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

FINITIONS POSSIBLES

> Après 7 jours de séchage minimum, le sous-enduit INTERCROMEX® pourra être recouvert d'un enduit de finition de types :

ENDUITS DE FINITION PRÊTS À L'EMPLOI OU MONOCOUCHE :

> THERMOCROMEX® OC 1

> MONO ST ASTIER® OC 3

ENDUITS DITS «TRADITIONNELS» :

> CHAUX COLORÉE® HL 2

> TRADÉCO® HL 3,5

> TRADIBLANC® HL 5

> CHAUX PURE BLANCHE LC****® NHL 3,5

> CHAUX TÉRECHAUX® NHL 2

Se référer au NF DTU 26.1 pour une application optimale.

CONDITIONS CLIMATIQUES :

> À appliquer entre 5° et 30° C. Application à proscrire pendant les périodes de gel. Ne pas appliquer si des gelées sont prévues dans les 24 h ou protéger l'ouvrage.

CARACTÉRISTIQUES

Mortier traditionnel / Type GP / Classe CS III / Wc0

DOSAGE EN EAU DU MORTIER	INTERCROMEX® 1 + 5,5/6 litres d'eau
MALAXAGE MÉCANIQUE	5 à 8 minutes minimum
CONSOMMATION MOYENNE	1,6 à 1,7 kg / m ² / mm d'épaisseur



Bâtiment neuf proche de la Maison Martell, producteur de Cognac (16)