

GUIDE DE CHOIX DES SOLUTIONS SAINT-ASTIER®

OFFRE BIO-SOURCÉE : CHAUX & CHANVRE



MUR ET SOL

Remplissage isolant (banché ou projeté) des murs à ossature ou colombage et béton de chanvre au sol.



Lambda $\lambda = 0,067$ soit un R de 5,2 pour un mur et sol de 35 cm.

TOITURE

Isolation de sous-toiture et remplissage plancher en solivage.



Lambda $\lambda = 0,049$ soit un R de 8,15 pour une toiture de 40 cm.

ENDUIT EN INTÉRIEUR

Enduit de régulation hygrothermique. Décoration d'intérieur en mortier de chanvre.



ENDUIT SUR BLOCS ET BÉTON DE CHANVRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

ENDUIT



ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI



Seau de 10 litres



Marque de certification délivrée par le CSTB indiquant la qualité, la performance et la fiabilité du produit de construction.



Label définissant les émissions d'un produit dans l'air intérieur.



Label garantissant la bonne qualité de l'air intérieur des lieux de vie, des habitats HQE et locaux agroalimentaires.



Découvrez toutes les applications sur YOUTUBE.

POUR LE BÂTI ANCIEN : RESTAURATION ET RÉNOVATION

BÂTIR OU MAÇONNER

PIERRES DURES ET FERMES

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
BATICHAUX® (FLC 5)



35 KG



Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/4 mm

PIERRES MI-DURES À TENDRES ET BRIQUES

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



35 KG



Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/4 mm

PIERRES TRÈS TENDRES

CHAUX TÉRÉCHAUX® (NHL 2)
TÉRÉNAT® ROSÉE (HL 2)



25 KG



Dosage :
250 à 300 kg / m³
1 sac + 8 à 10 seaux de sable
0/4 mm

SOL

DALLAGE EN BÉTON DE CHAUX

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
+ POUZZOLANE (sac ou bigbag)



35 KG



Dosage :
400 kg / m³
1 sac + 9 seaux de mélange
0/16 mm

BÉTOCHAUX® (BÉTON PRÊT À L'EMPLOI)

25 KG

NOUVEAUTÉ 2023



Dosage :
3L d'eau / sac

POSE SCÉLÉE DE TERRE CUITE ET PIERRES

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



35 KG



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

TOITURE

SCÈLEMENT TUILES, SOLINS, CRÊTES, ...

BATICHAUX® (FL C 5)
TRADIBLANC® (HL 5)



35 KG



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

FUMISTERIE (BOISSEAUX, BÉTON, BRIQUES)

BATICHAUX® (FL C 5)
TRADIBLANC® (HL 5)



35 KG



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 9 seaux de sable
0/4 mm

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

MORTIER D'ASSAINISSEMENT DES MURS

SANIMUR®



- Mortier de sous-enduit
- Capte et stocke les sels
- Consommation réduite

MORTIER DE RÉPARATION DE PIERRES

MRP



Mortier à «façon»
de teintes et granulométries
pour différents types
de pierres.

COULIS D'INJECTION

COULINEX® (liant et mortier)



20 ET 25 KG



Liant et mortier de
consolidation
Injectable dans fissures
et cavités.

REJOINTOIEMENT DE PIERRES

CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)
TRADIBLANC® (HL 5)

35 KG



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

ENDUIT PIERRES DURES À TENDRES ET BRIQUE

CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)

35 KG



Dosage :
300 à 350 kg / m³
1 sac + 10 à 12 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

ENDUIT SUR TERRE OU SUPPORT TRÈS TENDRE

CHAUX TÉRÉCHAUX® (NHL 2)
TÉRÉNAT® ROSÉE (HL 2)

25 KG



Dosage :
300 kg / m³
1 sac + 8 à 10 seaux de sable
0/4 mm

ENDUIT DE FINITION ET REJOINTOIEMENT

CHAUX COLORÉE® (HL 2)

30 KG



Dosage :
300 kg / m³
1 sac + 7 seaux de sable
0/2 à 0/4 mm

MORTIERS À BASE DE CHAUX NATURELLE : USAGE FACILITÉ

CHAUSABLE® (SOUS-COUCHE)
COLORCHAUSABLE® (FINITION)
PARIS DÉCO® (FINITION)

25 KG



Gamme étendue de teintes et granulométries pour finitions multiples.

MORTIER DE CHAUX FORTE ÉPAISSEUR

CHAUSABLE® PREMIUM (SOUS-ENDUIT)

20 KG



ELU INNOVATION PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP 2019

Mortier de sous-couche jusqu'à 8 cm d'épaisseur en 2 passes contemporaines.

RÉPARATION PLÂTRE CHAUX

RPC®

25 KG



Conçu pour façades plâtre anciennes. Grains du plâtre gros traditionnel. Très bonne ouvrabilité.

MORTIER DE PLÂTRE ET CHAUX TEINTÉ

PC® TEINTÉ

25 KG



ELU INNOVATION PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP 2021

Mortier de plâtre et chaux 2 en 1, sous-couche et finition en grain fin à la berthelet.

REVÊTEMENT MINCE DE FINITION

PARCHAUX® TEINTÉ

25 KG



Finition extra fine et soignée. Performances adaptées au support plâtre. Très bonne ouvrabilité. Adapté aux teintes des villes.

MORTIER RÉGULATEUR DE FOND

DÉCOFOND®

30 KG



Bonne accroche, même sur peinture. Grain fin d'un mortier traditionnel. Très peu de retrait. Facile à mettre en œuvre.

ENDUITS MINCES ET PAREMENTS

DÉCORCHAUX® (chaux aérienne CL 90-S)

20 KG



Dosage :
1 sac + 12 à 14 seaux de sable
0/2 mm

BADIGEONS

BADILITH® POUVRE

10 KG



19 teintes en stock. Teintes sur-mesure à la demande.

POUR LE BÂTI NEUF

ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI

MONOCOUCHE - TOUS SUPPORTS Rt1 À Rt3

25 KG

THERMOCROMEX® OC 1



Consulter notre nuancier pour connaître les teintes et granulométries en stock.

MONOCOUCHE - SUPPORT Rt3

25 KG

MONO ST-ASTIER® OC 3



Gamme étendue de teintes et granulométries pour finitions multiples.

MORTIERS DE SOUS-ENDUITS

25 KG

INTERCROMEX® : mortier fibre de classe GP (CS III)
LA SOUS-COUCHE : mortier de classe GP (CS II)



INTERCROMEX® : Teinte grise.
SOUS-COUCHE : Beige clair.

MORTIER DE FINITION COLORÉE - TYROLIEN

25 KG

CROMEX® : mortier de classe GP (CS IV)



Consulter notre nuancier dédié.

ENDUITS TRADITIONNELS

CHAUX POUR CORPS D'ENDUIT

25 ET 30 KG

HOUREX® (HL 5)
ÉCOLIANT® (HL 5)



Dosage :
1 sac + 7 à 8 seaux de sable
0/4 mm

CHAUX POUR COUCHE DE FINITION

35 ET 30 KG

TRADIBLANC® (HL 5)
CHAUX COLORÉE® (HL 2)



Finitions grattées relevées,
talochées possibles.
Consultez les fiches produits.

BÂTIR OU MAÇONNER À LA CHAUX

PIERRES TENDRES À FERMES

35 KG

CHAUX PURE TRADI 100® (NHL 5)
CHAUX PURE BLANCHE LC****® (NHL 3,5)



Dosage :
350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm

BRIQUES ET BLOCS BÉTONS

35 ET 25 KG

BATICHAUX® (FL C 5)
HOUREX® (HL 5)



Dosage 35 kg : 350 kg / m³
1 sac + 10 seaux de sable
0/4 mm
Dosage 25 kg : 350 kg / m³
1 sac + 8 seaux de sable
0/4 mm

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

STABILISATION DE SOL

35 KG

CHAUX DE STABILISATION



Dosage :
1 sac de 35 kg = 200 litres de
sol traités sur 20 cm
d'épaisseur

BÉTON COLORÉ (TROTTOIRS, VOIERIES...)

25 KG

ÉCOVIA®



Dosage :
1 sac de Ecovia + 3 seaux
de sable + 6 seaux de
gravillons + 10 litres d'eau



Retrouvez toutes nos solutions sur www.saint-astier.com



Chaux et Enduits de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com