



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

PARIS DÉCO®

MORTIER EXTRA FIN DE FINITION
SPÉCIAL RÉNOVATION



GAMME RÉNOVATION

MORTIER EXTRA FIN DE FINITION

LES + PRODUIT

- ◆ SOUPLE, ONCTUEUX ET MANIABLE
- ◆ PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
- ◆ GRAIN EXTRA FIN
- ◆ COLORATION AJUSTABLE AU CHANTIER

DOMAINES D'UTILISATION

- Extérieur et intérieur : destiné à la réalisation d'enduits de décoration sur façades anciennes.
- Application manuelle et mécanique : mortier de finition conforme à la norme NF DTU 26.1.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

COMPOSITION

- Mortier à base de chaux, de charges minérales, d'adjuvants et de pigments spécifiques.
- Chaux hydraulique de Saint-Astier®.
- Granulométrie spécifique extra fine: 0/0,8 mm.

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.



Nuancier de teintes disponible : contacter notre équipe



SUPPORTS ADMISSIBLES

Intérieur et extérieur :

- > Sur toutes sous-couches en produits de Saint-Astier® réalisées conformément au NF DTU 26.1. Pour une finition sur une sous-couche ancienne en l'état, consulter notre équipe technique.

RAPPEL :

- > Sur supports hourdés au plâtre gros, une sous-couche en CHAUX PURE BLANCHE LC****® NHL 3,5 de Saint-Astier, en CHAUSABLE® ou en CHAUSABLE® PREMIUM devra être réalisée.
- > Sur les maçonneries salpêtreuses et / ou humides, réaliser la sous-couche en mortier d'assainissement SANIMUR® selon le NF DTU 26.1 chap. 12.1.
- > En intérieur sur supports briques ou parpaings, une sous-couche en CHAUSABLE® doit être appliquée, nous consulter.
- > Sur tous les corps d'enduit en mortier ne faisant pas partie de chaux et mortiers de la gamme de Saint-Astier® : consulter un technicien Saint-Astier®.

SUPPORTS EXCLUS

- > Plaque de plâtre et carreaux de plâtre, enduit de plâtre, peinture, RPE,... : consulter l'équipe technique de Saint-Astier®.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > Le support devra être propre et exempt de poussières.

PRÉPARATION DU MORTIER

- > Malaxer mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
- > Ouvrabilité : environ 3 heures en fonction des conditions climatiques.
- > Le dosage en eau et le temps de mélange seront constants.

SUR SOUS-COUCHE CONFORME AU NF DTU 26.1
MALAXAGE MÉCANIQUE
CONSOMMATION MOYENNE

PARIS DÉCO®	
1	+ 4,5 / 5,5 litres d'eau
3 à 5 minutes minimum	
1,7 à 1,9 kg / m ² / mm d'épaisseur	

CARACTÉRISTIQUES

Mortier traditionnel / Type CR / Classe CS I / W0



MISE EN ŒUVRE DU MORTIER

- > Humidifier la veille de l'application la sous-couche choisie.
- > Ne pas appliquer sur support gelé ou risquant de geler dans les 24h.
- > Ne pas appliquer les teintes soutenues en dessous de + 8°C et par fort taux d'humidité (crachin, brouillard) car risque d'efflorescences.
- > Projection mécanique et manuelle.
- > Selon les types de supports, une trame de fibre de verre peut être incorporée aux points singuliers, nous consulter.
- > Le PARIS DÉCO® sera réalisé sur une sous-couche en produit de Saint-Astier® dont le séchage sera d'au moins 14 jours, sauf pour le CHAUSABLE® PREMIUM : 7 jours.

ÉPAISSEUR

- > De 4 à 6 mm en une passe continue en enduit de finition.

FINITIONS

- > Appliquer une épaisseur de 5 à 7 mm finie en fonction de l'aspect recherché (gratté, brossé, taloché).
- > **Solution conseillée** : appliquer une couche de 7 à 9 mm, dresser et laisser raidir 2 à 4 heures suivant les conditions climatiques, gratter pour laisser en place 4 à 6 mm et talocher immédiatement à l'éponge puis égrener si nécessaire.
- > Finition talochée ou lissée truelle, contacter notre équipe technique.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Utiliser le produit entre 8°C et 30°C.

Par fortes chaleurs ou vent, humidifier les supports et maintenir cette humidité par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

