

MBBS

MORTIER BLOCS BIO-SOURCÉS



FABRICATION
FRANÇAISE (24)

MORTIER SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA MAÇONNERIE DE BLOCS BIO-SOURCÉS (CHANVRE, LIN, COLZA...)

> Mortier de maçonnerie (prêt à gâcher) à la chaux hydraulique, alliant la facilité et la sécurité de l'usage aux qualités de flexibilité et de durabilité des mortiers traditionnels à la chaux.



PRÉPARATION DU MORTIER COLLE

- > Gâcher un sac de MBBS avec 3,5 à 4 litres d'eau par sac.
- > Le mortier pourra être fabriqué soit à la bétonnière soit à l'aide d'un malaxeur portatif (vitesse lente).
- > Temps de malaxage de 3 à 5 minutes.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

| | Quantité / m ² de blocs en pose traditionnelle | Quantité / m ² de blocs en pose avec truelle crantée |
|---------------|---|---|
| Bloc de 10 cm | 7 kg / m ² | 3,5 kg / m ² |
| Bloc de 15 cm | 10,5 kg / m ² | 5,5 kg / m ² |
| Bloc de 20 cm | 14 kg / m ² | 7 kg / m ² |
| Bloc de 30 cm | 21 kg / m ² | 11 kg / m ² |

CONDITIONNEMENT

> Vendu en sac de 25 kg.

CONSERVATION ET GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES

Utiliser entre 5°C et 30°C.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

- > Rétention d'eau > 90%
- > Temps de début de prise : > 3 heures



by

SAINT-ASTIER
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com

Suivez notre actualité sur

