

ISOCANNA®



CHÈNEVOTTE FRANÇAISE,
LABELLISÉE «CHANVRE BÂTIMENT»



LES + PRODUIT

- + CHÈNEVOTTE CALBRÉE 100% D'ORIGINE FRANÇAISE 🇫🇷
- + PRODUIT N'AYANT SUBI AUCUN TRAITEMENT
- + COMBINAISON IDÉALE AVEC LES CHAUX DE SAINT-ASTIER®
- + MATÉRIAU SAIN ET NATUREL

DOMAINES D'UTILISATION

- > Murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024)
- > Béton isolant sur planchers intermédiaires
- > S'utilise avec les chaux pour bétons de chanvre (BATICHANVRE® PLUS ; BATICHANVRE® ISOL PLUS ; BATICHANVRE® BL-TS)
- > Enduits hygrothermiques (avec le chanvre ISOCANNA® Fin)

CONSERVATION ET GARANTIE

À conserver à l'abri des intempéries (vent et humidité) sans exposition au soleil, et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

CONDITIONNEMENT

- > **ISOCANNA® normal** : sac de 20 kg
9 sacs par palette (palette de 180 kg)
- > **ISOCANNA® normal** : sac de 20 kg
21 sacs par palette (palette de 420 kg)
- > **ISOCANNA® fin (enduit)** : sac de 20 kg
21 sacs par palette (palette de 420 kg)

NOTA:

ISOCANNA® normal est prévu pour les bétons de chanvre. ISOCANNA® fin est prévu pour les enduits chaux/chanvre en intérieur. Produit dé-palettisé, vendu au sac.



ISOCANNA®

COMPOSITION

Le chanvre est une plante annuelle rustique nécessitant peu de ressources en azote, pas d'irrigation pour sa culture, et favorisant la dépollution des sols. Elle a été domestiquée par l'Homme dès le néolithique, utilisée pour l'alimentation et pour la production de fibres (tissus et cordes).

La chènevotte est la partie ligneuse de la plante qui était historiquement délaissée. Elle est majoritairement composée de cellulose et de lignine à l'identique du bois.

Produit sélectionné pour sa faible densité (isolation), ses capacités de régulation hygrique (confort de vie) et sa résistance. La chènevotte ISOCANNA® a été calibrée pour une régularité d'emploi, dépoussiérée pour le confort d'usage et n'a reçu aucun traitement garantissant ainsi sa pureté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	100% chanvre
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (MVA)	95 à 115 kg/m ³
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.05 W/m.k
GRANULOMÉTRIE	5 à 25 mm



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

► La chènevotte ISOCANNA® est destinée à être utilisée pour les applications « Bâtiment », c'est-à-dire pour réaliser des bétons de chanvre et enduits chaux / chanvre (Mur / Sol / Toiture / Enduits hygrothermiques).

► Pour ces applications, merci de consulter les fiches produits et documents techniques de la gamme Éco-Matériaux de Saint-Astier® (guide chaux chanvre et plaquette bétons et mortiers d'enduits chaux chanvre).

► La chènevotte ISOCANNA® s'utilise avec les liants Saint-Astier®:

- BATICHANVRE® PLUS (HL 3,5)
- BATICHANVRE® BL-TS
- BATICHANVRE® ISOL PLUS (HL 5)
- TRADÉCO® (HL 3,5)



SAINT-ASTIER®

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux de Saint-Astier

28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier

www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com

Suivez notre actualité sur

