



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

ECOLIANT®

LIANT POUR LES SOUS-ENDUITS
ET LE HOURDAGE



LES + PRODUIT

- ◆ PROJECTION EN MACHINE
- ◆ JUSQU'À 4M² PAR SAC POUR LE SOUS-ENDUIT (15 MM D'ÉPAISSEUR)
- ◆ UTILISATION DES SABLES LOCAUX
- ◆ RÉDUCTION DES DÉCHETS SUR CHANTIER
- ◆ FACILE À METTRE EN ŒUVRE

DOMAINES D'UTILISATION

- > Réalisation de sous-couches économiques en projection machine sur les maçonneries neuves de type « courantes » ou anciennes conformes au DTU 26.1
- > Maçonnerie de blocs DTU 20.1

CONDITIONNEMENT

Sac de 30 kg
50 sacs par palette (palette de 1T500)

COMPOSITION

Chaux hydraulique naturelle, liant hydraulique et adjuvants.

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.





ÉCONOMIQUE

Rendement pour une
épaisseur de 10 mm

**6 à 7 m²
par sac**

Contre 1 à 1,5 m² par sac
de mortier prêt à l'emploi

SOUS-ENDUIT

HUMIDIFICATION DES SUPPORTS

- > **Supports blocs béton** : humidifier la veille et le jour de l'application.
- > **Supports brique et briques Monomur** : humidifier 30 minutes maximum avant l'application soit au fur et à mesure de l'application.

PLANIMÉTRIE (DTU 26.1 AVRIL 2008)

- > **1 cm** à la règle de 20 centimètres
- > **1,5 cm** à la règle de 2 mètres

ÉPAISSEUR

- > **12 à 15 mm** sur supports neufs
- > **15 à 20 mm** par couche sur supports anciens

FINITIONS POSSIBLES

- > **Après 7 jours d'attente minimum**, réaliser la finition en THERMOCROMEX®, COLORCHAUSABLE® ou autres liants type NHL ou HL de la gamme Saint-Astier® (épaisseur 8 à 12 mm).

DOSAGE EN MACHINE À PROJETER

**DOSAGE EN SABLE
DU LIANT**

MALAXAGE MÉCANIQUE

**CONSOMMATION
MOYENNE**

ECOLIANT®



Sable lavé
0/2 à 0/3

5 à 6 minutes

0,30kg / m² / mm d'épaisseur

HOURDAGE

- > Peut s'appliquer sur supports blocs béton, briques et pierres.

DOSAGE EN MACHINE À PROJETER

ECOLIANT®



+



Sable lavé
0/2 à 0/3

NOTA : pour une première application, prévoir un essai de convenance.

