



# SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

## CHAUX COLORÉE®

CHAUX HYDRAULIQUE



GAMME RÉNOVATION

CHAUX HYDRAULIQUE

## LES + PRODUIT

- TRÈS MANIABLE ET ONCTUEUSE
- PERMET L'USAGE DE SABLE LOCAL
- ASPECT D'UN ENDUIT TRADITIONNEL
- PASSAGE EN MACHINE FACILE

### DOMAINES D'UTILISATION

- > Enduit de finition
- > Rejointoiement
- > Enduit sur béton de chanvre

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg  
40 sacs par palette (palette de 1T)

### COMPOSITION

La Chaux Colorée® HL 2 est un mélange de chaux blanche de Saint-Astier®, de pigments et d'adjuvants spécifiques.

### CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert. Responsabilité civile fabricant.



Nuancier de teintes disponible : contacter notre équipe



## REJOINTOIEMENT

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>PIERRES DURES, GALETS...</b> | 1 +  1,5 Sable 0/4 |
|---------------------------------|--------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>PIERRES SEMI TENDRES À TENDRES</b> | 1 +  1,5/2 Sable 0/4 |
|---------------------------------------|----------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>BRIQUES DE PAREMENT</b> | 1 +  1,5/2 Sable 0/4 |
|----------------------------|----------------------|

## TRAVAUX D'ENDUITS (NF DTU 26.1)

Pour les travaux de gobetis et corps d'enduits vous pouvez utiliser nos solutions chaux hydrauliques naturelles (LC\*\*\*\*® - BATICHAUX® - TRADI 100®).

| APPLICATION MANUELLE ET POT DE PROJECTION*    |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>MAÇONNERIES ANCIENNES</b>                  |            |
| <b>MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS</b> | <b>Rt2</b> |
|                                               | <b>Rt3</b> |
| <b>CONSUMMATION DE CHAUX</b>                  |            |
| <b>ATTENTE ENTRE LES COUCHES</b>              |            |

| FINITIONS                                          |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Grattée, brossée, recoupée (5 à 7 mm)              | Talochée 5 mm max (uniquement manuel) |
| 1 +  1,5<br>Sable 0/2 ou 0/4                       | 1 +  1,5/2<br>Sable 0/2               |
| 5 à 5,5 kg / m <sup>2</sup> pour 10 mm             | 2,5 kg / m <sup>2</sup> pour 5 mm     |
| Après 7 jours minimum de séchage de la sous-couche |                                       |

| APPLICATION MÉCANIQUE (machine à projeter)               |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>MAÇONNERIES ANCIENNES</b>                             |  |
| <b>MAÇONNERIES NEUVES, BRIQUES** OU BLOCS Rt2 et Rt3</b> |  |
| <b>CONSUMMATION DE CHAUX</b>                             |  |
| <b>ATTENTE ENTRE LES COUCHES</b>                         |  |

| FINITIONS                                          |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grattée, brossée, recoupée (5 à 7 mm)              | Talochée 5 à 7 mm max (uniquement manuel) |
| 1 +  4/5<br>Sable 0/2 ou 0/4                       | 1 +  6/7<br>Sable 0/2                     |
| 5,5 à 6 kg / m <sup>2</sup> pour 10 mm             | 2,5 kg / m <sup>2</sup> pour 5 mm         |
| Après 7 jours minimum de séchage de la sous-couche |                                           |

\*Pour l'application au pot de projection, il est possible de ne pas appliquer le gobetis et choisir le dosage le moins important en quantité de sable.

\*\*Pour les enduits sur briques collées Rt2 et Rt3, nous consulter. Pour les supports classés Rt1, voir la fiche produit TÉRÉCHAUX®.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- > Pour la finition, consulter un technicien de Saint-Astier®.
- > Finition talochée et finie à l'éponge, d'une épaisseur maximum 5 mm. Pour la finition talochée éponge, ne pas utiliser de taloché en plastique.
- > Utilisation possible en finition grattée au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable sur un corps d'enduit en CHAUX TÉRÉCHAUX®.
- > **Quantité d'eau de gâchage** : en fonction de l'humidité du sable et du dosage.
- > **Des Documents Techniques de Mise en Œuvre (DTMO)** sont disponibles sur : [www.saint-astier.com](http://www.saint-astier.com).

## CONDITIONS CLIMATIQUES

- > Entre 8° C et 30° C.
- > Par fortes chaleurs ou vent, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

## ÉQUIVALENCE

|   |                                    |   |   |                    |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------|
| 1 | Sac de <b>CHAUX COLORÉE®</b> 25 Kg | = | 3 | Seaux de 10 litres |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------|

