FICHE PRODUIT

SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

CROMEX®

ENDUIT TYROLIEN

GAMME POUR LE NEUF

ENDUIT TYROLIEN

+DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

LES + PRODUIT

- FINITIONS MOUCHETIS TYROLIEN
- FACILE À METTRE EN ŒUVRE À LA TYROLIENNE
- DURABILITÉ DANS LE TEMPS
- CHOIX POSSIBLE DE 12 TEINTES

DOMAINES D'UTILISATION

Mortier décoratif hydrofuge, le CROMEX® est destiné à la réalisation d'enduits «tyroliens».

COMPOSITION

Liants hydrauliques, sables sélectionnés, adjuvants et colorants

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg
56 sacs par palette (palette de 1T400)

CONSERVATION / GARANTIE

9 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile fabricant.

25 KG

NORME ENDUIT EN 998.1

MORTIER TYPE CR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

EXCELL

Les informations présentées sur cette fiche produit ***peuvent être modifiées*** *à tout moment en raison des évolutions techniques.* ***Veuillez consulter le site www.saint-astier.com afin d'obtenir la dernière fiche produit en vigueur.***

www.saint-astier.com

CROMEX®
ENDUIT TYROLIEN

SUPPORTS ADMISSIBLES
> sur enduit conforme au NF DTU 26.1, à l'exception d'enduits plâtre, plâtre/chaux, organique et chaux aérienne pure.
> sur support assurant l'étanchéité (ex : béton banché).

UTILISATION EN ENDUIT DE FINITION
Il s'applique en finition sur des parois assurant elles-mêmes l'étanchéité. Les sous-couches seront réalisées selon le NF DTU 26.1, elles seront saines, rugueuses et serrées. La finition ne pourra être appliquée que 7 jours après la réalisation du sous-enduit. Sur support béton, un microgobetis d'accrochage sera réalisé.

PRÉPARATION DU MORTIER

	CROMEX®
DOSAGE EN EAU DU MORTIER	1 + 5/6 litres d'eau
MALAXAGE MÉCANIQUE	3 à 5 minutes minimum
CONSOMMATION MOYENNE	5 à 6,5 kg / m²

APPLICATION
> À la tyrolienne, réaliser une première passe liquide et maigre, puis deux passes croisées.
> Au pot de projection, appliquer 2 à 3 passes.
> Pression : 0,8 bar.
> Les quantités d'eau sont à ajuster et les pressions réglées en fonction de l'aspect final recherché (grains, couleur). Pour une finition grain écrasé, ne pas utiliser de truelle ou de taloche métallique.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Utilisation entre 8 et 30°C.
Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille et les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

Solution également adaptée pour réaliser des joints de dalles de piscine et dalles de pierres ; pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Saint-Astier®.

SAINT-ASTIER
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE
Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com

© Saint-Astier édition Septembre 2026 - 26267