

MBBS®

MORTIER BLOCS BIO-SOURCÉS

MORTIER CONÇU POUR LE MONTAGE DE BLOCS ET CARREAUX BIO-SOURCÉS CONTENANT DU CHANVRE, LIN, COLZA...

- > Mortier de maçonnerie (prêt à gâcher) à la Chaux Hydraulique Naturelle de Saint-Astier. Facile et sûr à utiliser. Il conserve la souplesse et la solidité des mortiers traditionnels à la chaux.

PRÉPARATION DU MORTIER COLLE

- > Gâcher un sac de MBBS avec 3,5 à 4 litres d'eau par sac.
- > Le mortier pourra être mélangé soit à la bétonnière soit à l'aide d'un malaxeur portatif (vitesse lente).
- > Temps de malaxage de 3 à 5 minutes.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

	Quantité / m ² de blocs en pose traditionnelle	Quantité / m ² de blocs en pose avec truelle crantée
Bloc de 5 cm	3,5 kg / m ²	NC
Bloc de 10 cm	7 kg / m ²	3,5 kg / m ²
Bloc de 15 cm	10,5 kg / m ²	5,5 kg / m ²
Bloc de 20 cm	14 kg / m ²	7 kg / m ²
Bloc de 30 cm	21 kg / m ²	11 kg / m ²



FABRICATION
FRANÇAISE (24)

CONDITIONNEMENT

- > Vendu en sac de 25 kg.

CONSERVATION ET GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES

Utiliser entre 5°C et 30°C.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

- > Rétention d'eau > 90%
- > Temps de début de prise : > 3 heures



by



SAINT-ASTIER
LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com
Suivez notre actualité sur

