



SAINT-ASTIER

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

BADILITH®

PINTURA DE CAL NATURAL



GAMA DECORACIÓN

CAL AL NATURAL

LAS + VENTAJAS

- ACABADOS DECORATIVOS DE ALTA CALIDAD
- ACABADO MATE Y TRADICIONAL
- ECONÓMICO, SIN COV'S
- COLOR HOMOGÉNEO

ÁREAS DE USO

- > Fachada mineral absorbente
- > Pátinas en piedra o reparaciones de fachadas
- > Restauración de frescos
- > Decoración interior
- > Uso interior y exterior

ENVASADO

Saco de 10 kg
40 Sacos por palet (palet de 400 kg)

COMPOSICIÓN

Cal natural, pigmentos minerales, fijadores.

CONSERVACIÓN/GARANTÍA

18 meses a partir de la fecha de fabricación, protegido de la humedad y en su embalaje original sin abrir.

Responsabilidad civil del fabricante.





SOPORTES ACEPTABLES

- > Todas las superficies revestidas suficientemente absorbentes.
- > Para cartón-yeso y placas de cartón-yeso con preparación previa (p. ej. ECOMORTAR® R100)
- > Hormigón encofrado lavado previamente y libre de desencofrante.
- > Para soportes de madera, consulte a un técnico de Saint-Astier®.

SOPORTES EXCLUIDOS

- > Sobre soportes pintados o impermeabilizados, debe utilizarse el mortero de interposición ECOMORTAR® R100 (consulte la ficha técnica del producto).
- > Soportes recubiertos con aceite de desmoldeo, hollín, alquitrán o baldosas de yeso hidrófugo.
- > Los muros que contengan salitre o sales minerales deben desalinizarse antes de aplicar el revoco y/o el encalado.

PREPARACIÓN DEL BADILITH®

- > La mezcla con agua debe realizarse preferentemente de forma mecánica (taladro provisto de batidor, etc.).
- > Para aumentar la dispersión de la mezcla, es mejor prepararla 24 horas antes de la aplicación. El día de la aplicación, la lechada debe agitarse periódicamente y no se creen grumos.

	PINTURA CON TEXTURA	PINTURA	LECHADA	PÁTINA	AGUA DE CAL
PARA UN SACO DE 10 KG	De 20 a 40 L	De 40 a 60 L	De 60 a 100 L	De 100 a 200 L	De 200 a 400 L
PARA 1 KG DE POLVO	De 2 a 4 L	De 4 a 6 L	De 6 a 10 L	De 10 a 20 L	De 20 a 40 L
PARA 1 LITRO DE POLVO	1 a 2 L	2 a 3 L	3 a 5 L	5 a 10 L	De 10 a 20 L
CONSUMO FINAL	0,2 a 0,4 kg / m²	0,15 a 0,2 kg / m²	0,075 a 0,15 kg / m²	0,02 a 0,075 kg / m²	0,01 a 0,02 kg / m²

APLICACIÓN DE BADILITH®

- > Los soportes deben estar limpios y sin polvo.
- > Aplique 2 capas para un encalado grueso y 3 capas para un encalado fino.
- > Cada capa debe aplicarse sin interrupción, horizontalmente para la primera y de arriba abajo o en espiga para las siguientes.
- > Cada capa debe estar uniformemente seca antes de aplicar la siguiente. Tiempos de secado son : 4 a 6 horas en interior, 24 horas en exterior.
- > Utilice preferentemente cepillos con cerdas finas y suaves (de seda natural, por ejemplo).

NOTE : deben llevarse gafas protectoras.

- > El Documento Técnico de Aplicación (DTMO) sobre encalado está disponible en : www.saint-astier.com.

MÁS INFORMACIÓN

- > En interiores, asegúrese de que haya suficiente ventilación para evitar la condensación.
- > Evitar la aplicación con lluvia, niebla, vientos fuertes, tiempo caluroso y/o seco.
- > Aplicar sobre superficies sanas, limpias, uniformemente secas y suficientemente absorbentes.
- > Regular los sustratos absorbentes mediante la humectación controlada antes de la aplicación.
- > Proteger las superficies pintadas de la lluvia y las lloviznas durante una semana.
- > Si es necesario, añada una resina de agarre del 5 al 10% del peso o volumen de agua en condiciones en las que la aplicación pueda requerir (sitios de mucho paso, poca adherencia, etc...)

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Entre 8°C y 30°C. En tiempo caluroso, humedecer las superficies el día anterior a la aplicación y mantener húmedo el revestimiento acabado durante 48 horas pulverizando con moderación.



La pintura BADILITH® existe igualmente en pasta (cubo 10kg). Su color extrablancos y su consistencia muy fina permiten realizar decoraciones de alta calidad. Puede ser coloreada. Existen ocho colores disponibles : OCRE, SOMBRA NATURAL, SIENA CALCINADA, ROJO ROMENA, NARANJA TERRA COTTA, AMARILLO SARLAT, VERDE CLARO, AZUL LAVANDA.

Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo.