



SAINT-ASTIER

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

DECOLISS®

ESTUCO DE CAL BLANCO TRADICIONAL



LAS + VENTAJAS

- LISTO AL USO
- ACABADOS MUY FINOS
- BAJA RETRACCIÓN
- ACABADO MATE Y/O BRILLANTE

ÁREAS DE USO

En el interior :

- > Sobre cualquier soporte mineral limpio, preparado, uniforme y absorbente.
- > Para decorar salones, dormitorios, baños y cocinas.

ENVASADO

Cubo de 10 kg de polvo
33 cubos por palet (palet de 330 kg)

COMPOSICIÓN

Cal natural, polvo de mármol, talco y aditivos específicos. Puede añadirse color (puede colorearse in situ).

CONSERVACIÓN / GARANTÍA

1 año a partir de la fecha de fabricación, protegido de la humedad y en su embalaje original sin abrir.

Responsabilidad civil del fabricante.





SOPORTES ACEPTABLES

- > DECOLISS® sólo puede aplicarse en interiores sobre soportes acabados con «revoco de cal y arena» o sobre soportes acabados con ECOMORTAR R100® (mortero Saint-Astier®, ver ficha específica).
- > En todos los casos, el soporte debe ser firme y estar humedecido, pero no saturado de agua.
- > El sustrato debe estar rugoso y libre de polvo. Las irregularidades de la superficie deben ser inferiores a 1 mm.

MEDIOS EXCLUIDOS

- > Superficies no preparadas, superficies pintadas, superficies exteriores.

Nota : no se recomiendan los trabajos de estucado en superficies sujetas a humedad ascendente.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los sustratos deben estar limpios y sin polvo.

PREPARACIÓN DEL DECOLISS®

- > Amasar preferiblemente con un batidor hasta obtener una pasta suave y sin grumos.
- > Para aumentar la dispersión de la mezcla, es mejor prepararla 24 horas antes de la aplicación.
- > Justo antes de la aplicación, añadir el pigmento y volver a mezclar.

**El pigmento en polvo debe mezclarse primero con un poco de agua para obtener una coloración uniforme.*

APLICACIÓN DE DECOLISS®

- > Herramientas necesarias : llana, alisadora o espátula de acero inoxidable o plástico, paleta para estuco.
- > Extender varias capas lo más finas posible (< 1 mm), fresco sobre fresco.
- > Aplíquelo con una llana o paleta mientras se seca. Para facilitar el fratasado y aumentar el brillo del estuco, pulverice jabón negro diluido sobre la superficie o sobre la llana.
- > Las superficies se deberán terminar a lo largo del día.
- > La llama de plástico reduce las marcas grises que dejan las herramientas metálicas.
- > En las zonas expuestas (cocina, baño, etc.) o para un simple efecto decorativo, aplique una cera hidrófuga como la cera natural, el jabón negro, etc.

Nota : puede solicitarse un Documento Técnico de Puesta en obra (DTMO) para estuco technicalsupport@ saint-astier.com.


CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Entre 8° C y 30° C.

En tiempo caluroso, humedecer las superficies el día anterior a la aplicación y mantener húmedo el revestimiento acabado durante 48 horas pulverizando con moderación.

Ejemplo de preparación con color con DECOLISS® y los pigmentos disponibles en Saint-Astier® : 1 cubo de 10 kg de DECOLISS® + 1 litro de pigmento

DOSIFICACIÓN DE AGUA PARA DECOLISS®	DECOLISS® 1 + 6/7 litros agua
MEZCLA MECÁNICA	5 minutos mínimo
CONSUMO MEDIO	De 20 a 40 m² / cubo y en función del número de pasadas



Nota : La reproducción cromática que se muestra aquí es sólo una vista previa del tono obtenido y no refleja el aspecto ni el material del estuco.