



SAINT-ASTIER

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

DÉCORCHAUX®

CAL AÉREA



LAS + VENTAJAS

- ◆ SUPER BLANCA
- ◆ FÁCIL DE MANEJAR Y CREMOSA
- ◆ IDEAL PARA ENCALADOS
- ◆ REVESTIMIENTOS FINOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

- > Encalar
- > Enlucido de acabado
- > Puede utilizarse con revoque grueso
- > Otros usos : consultenos

ENVASADO

> DÉCORCHAUX® POLVO

Saco de 20 kg
50 bolsas por palet (palet de 1 T)

> DÉCORCHAUX® PASTA

Cubo de 12 kg
33 cubos por palet (palet de 396 kg)

COMPOSICIÓN

Cal aérea en polvo (CL 90-S),
Cal aérea en pasta (CL 90-S PL),
seleccionada por Saint-Astier®.

CONSERVACIÓN / GARANTÍA

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en un lugar seco en su envase original, sin abrir. Responsabilidad civil del fabricante.

Cubo
12
KG

20
KG



CL
90

CAL
NORMA
NF EN 459-1



TRABAJOS DE REVOCO O ENLUCIDOS (NF DTU 26.1)

CONSUMO DE CAL	INTERIOR		INTERIOR Y EXTERIOR	
	Acabados raspados, en relieve y cepillados	1 + 2,5/3 Arena 0/2 o 0/4 mm	Acabados fratasados y alisados	1 + 3/3,5 Arena 0/2 mm
CONSUMO DE CAL	1,5 a 1,8 kg / m ² para 8 mm de espesor		0,9 a 1,1 kg / m ² para 5 mm de espesor	
CONSUMO DE CAL		1 + 2,5/3 Arena 0/2 o 0/4 mm		1,9 a 2,4 kg / m ² para 5 mm de espesor

ESPESOR DE ACABADO aprox 5 mm : dado que la resistencia de estos revocos es baja, los acabados raspados, en relieve o cepillados pueden presentar un riesgo de disgregación permanente.

TRABAJOS DE ENCALADO (NF DTU 26.1)

DÉCORCHAUX® POLVO Saco de 20 kg	DÉCORCHAUX® polvo	1 + 1/4 Cubo de agua	Resina de agarre : 5 a 10% del volumen de agua
100 a 300 g / m ² por capa dependiendo de la dilución			
DÉCORCHAUX® PASTA Cubo de 12 kg		1 + 1/4 Cubo de agua*	Resina de agarre : 5 a 10% del volumen de agua
De 150 a 300 g / m ² por capa dependiendo de la dilución			

*Para trabajos de pintura de cal, existe un Documento Técnico de Aplicación. No dude en consultararlo antes de realizar cualquier trabajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Pueden utilizarse pigmentos con esta cal.
- Póngase en contacto con el responsable técnico para más información.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Entre 8°C y 30°C.
En tiempo caluroso, humedecer las superficies el día anterior a la aplicación y mantener húmedas mediante pulverización moderada, el revestimiento acabado durante 48 horas.



EQUIVALENCIA

1 Bolsa DÉCORCHAUX® Cal 20 Kg = 4 Cubos de 10 litros

