



**KHOLAO®**

## KHOLAO® JUNTA

MORTERO EN BASE  
CAL HIDRÁULICA

## LAS + VENTAJAS

- + A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL
- + ASPECTO TRADICIONAL DE LA JUNTA
- + ESTANQUEIDAD
- + 3 COLORES DISPONIBLES :



25  
KG

NF ES  
13888-1



### DESCRIPCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN\*

Mortero de juntas para baldosas de terracota y piedra natural, a base de cal hidráulica natural Saint-Astier®, para interior.

### EMBALAJE

- > Saco de 25 kg
- > 56 bolsas por paleta (1T400 palet)
- > 3 colores a elegir : blanco/beige/gris claro

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Mortero compuesto de cal hidráulica natural de Saint-Astier®, ligante hidráulico, cargas minerales y aditivos específicos.

### CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

1 año a partir de la fecha de fabricación (ver lateral de la bolsa), protegido de la humedad y en su embalaje original. Responsabilidad del fabricante.



por



**SAINT-ASTIER**

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

# KHOLAO® JUNTA

## MORTERO EN BASE CAL HIDRÁULICA



### PREPARACIÓN

- > Retire el exceso de mortero adhesivo de las juntas y quitele el polvo.
- > Espere 24 horas después de colocar las baldosas antes de rejuntar.

### CONSUMO

El consumo varía en función del soporte, el grosor de la baldosa, la anchura de la junta y el formato o formatos de la baldosa. Si tiene alguna duda sobre el consumo, póngase en contacto con su representante de Saint-Astier®.

> Consumo C en kg de polvo/m<sup>2</sup>

Anchura de la junta (mm)	Dimensión de la piedra en cm (grosor = 20 mm)					
	15*15	20*20	30*30	10*20	10*30	20*40
5	2,1	1,6	1,0	2,3	2,1	1,2
8	3,3	2,5	1,7	3,7	3,3	1,9
10	4,1	3,1	2,1	4,7	4,1	2,3

Anchura de la junta (mm)	Tipo de travertino (grosor = 10 mm)	
	Opus IV	Gran Opus
5	0,4	0,3
8	0,7	0,5
10	0,9	0,6

### DOSAGES

#### KHOLAO® JUNTA



> La consistencia de KHOLAO® JUNTA debe ser la de una pasta homogénea sin grumos.

### APLICACIÓN

- > Antes de iniciar la preparación y la colocación, asegúrese de que el mortero de colocación KHOLAO® COLA haya terminado de fraguar y de que no haya exceso de mortero en las juntas vacías.



> Una vez encoladas las baldosas y antes de aplicar la junta, se puede aplicar a las baldosas un producto de limpieza para protegerlas y facilitar la unión. (1/3 de white spirit, 1/3 de aceite de linaza, 1/3 de cera de abejas líquida).

> Humedezca la superficie a rejuntar con pulverizaciones moderadas antes de empezar a aplicar el rejunte.

> Aplique el producto en las juntas vacías con una rasqueta o llana de lengua de gato, presionando firmemente para que las juntas se llenen en toda su profundidad.

> Para una anchura de junta de 3 mm entre baldosas, el agua se ajusta para obtener una consistencia fluida. Para una anchura de junta de 10 a 15 mm, asegúrese de obtener una consistencia más espesa.

> Anchura máxima de la junta : 15 mm

> Espesor máximo de la junta : 50 mm

### ACABADOS

Es posible obtener distintos acabados decorativos (esponjado, cepillado o alisado) en función de la herramienta utilizada.

> Esperar a que el mortero de la junta esté suficientemente duro para comenzar la operación de limpieza con una esponja limpia y ligeramente húmeda. Acabar las juntas con una esponja húmeda, cepillar o alisar y apretar con una plancha de juntas, según el acabado deseado.

> Cuando la superficie del revestimiento empiece a empolverse, quitele el polvo con una escoba o un paño seco para completar el trabajo.

> ¡Sus juntas están terminadas! Despues del secado, recomendamos aplicar aceite de linaza a las baldosas para protegerlas y resaltar su color natural.

### CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Utilizar entre 5°C y 30°C.



(\*)CHAUX de SAINT-ASTIER , Las características e indicaciones son el resultado de un intenso trabajo de nuestro departamento de técnico, respetando siempre, las normas técnicas generales de la construcción. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación y características deben ayudar a la elección de nuestro producto pero no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario o dirección facultativa de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para su uso. En caso de mezcla del mortero con otros productos (áridos, pigmentos u otros elementos), que no sean los descritos en la ficha, Chaux de Saint-Astier no se hará responsable de los posibles daños o patologías que se puedan dar, el envío o descarga de esta ficha es prueba suficiente en caso de litigio.

por

**SAINT-ASTIER**  
LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

Chaux de Saint-Astier  
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier  
www.saint-astier.com - contact@saint-astier.com