



SAINT-ASTIER

LA CAL, CALIDAD PARA TU VIDA

CHAUSABLE®

MORTERO BASE PARA REVOCO,
FORMULADO PARA RENOVACIÓN



LAS + VENTAJAS

- MORTERO DE CAL PARA CAPAS BASE
- FLEXIBILIDAD, PLASTICIDAD Y TRABAJABILIDAD
- ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRIMERA CAPA SOBRE SOPORTES ANTIGUOS
- PROYECTABLE A MÁQUINA

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- > Exterior e interior : primera capa de revoco (capa base) para enlucido tradicional en construcciones antiguas
- > Aplicación manual y mecánica

ENVASADO

Saco de 25 kg
56 sacos por palet (palet de 1T400)

COMPOSICIÓN

A base de cal hidráulica de Saint-Astier®, minerales y aditivos específicos (aireante).

CONSERVACIÓN / GARANTÍA

1 año a partir de la fecha de fabricación, lejos de la humedad y en su embalaje original sin abrir. Responsabilidad civil del fabricante.





SOPORTES ADMISIBLES

- > Soportes antiguos.
- > Soportes de yeso tradicional.
- > Fábricas de bloque ligero o ladrillo según FF 2.
- > Soportes de densidad intermedia, como bloques cerámicos "normales" más ligeros.

SOPORTES EXCLUIDOS

Fábricas ligeras, bloques con densidad baja, hormigón celular o equivalente según el CTE.


- > Pinturas, RPE (recubrimiento plástico grueso).
- > Superficie horizontal o inclinada menos de 45°.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- > Reconstruir o reforzar el soporte cuando sea necesario, utilizando materiales idénticos a la composición del muro.
- > Pasivar las partes metálicas del soporte, tratar la madera y protegerla con fieltro o geotextil.
- > Cuando el espesor de la base supere 3 cm (30 mm) se deberá de usar una malla galvanizada soldada de 19 x 19 mm (diámetro del alambre 1,05 mm), fijándola con clavos galvanizados a la estructura de madera o al soporte (mínimo 15 clavos por m²).

PREPARACIÓN DEL MORTERO

- > Amasar en hormigonera o en máquina de proyectar hasta obtener una consistencia homogénea.
- > La cantidad de agua y el tiempo de mezclado deben mantenerse constantes.

DOSIFICACIÓN DE AGUA DEL MORTERO	CHAUSABLE® 
MEZCLA MECÁNICA	5 a 6 minutos como mínimo
CONSUMO MEDIO	1,8 kg/m²/mm de espesor

CARACTERÍSTICAS

Mortero tradicional / Tipo GP / Clase CS III / W0

APLICACIÓN DEL MORTERO

- > Humedecer el soporte el día anterior a la aplicación y a medida que se avanza, esperando a que se seque.
- > Humedecer entre cada capa antes de aplicar la siguiente.
- > Espesor posible de 1,5 a 8 cm como máximo de forma puntual en varias pasadas.
- > Aplicar en pasadas sucesivas de 2 cm de espesor con un tiempo de espera mínimo de 24 a 48 horas (según las condiciones climáticas) entre pasadas ; humedecer cada pasada antes de aplicar la siguiente.
- > El alisado se realizará con una regla clásica o dentada y el soporte se dejará rugoso para garantizar la buena adherencia de la segunda capa o del acabado.
- > Esperar 7 días para el secado completo del revoco base antes de aplicar el revoco de acabado, y en caso de espesor superior a 2 cm, aumentar el tiempo de secado en 7 días por cada centímetro adicional.
- > Humedecer abundantemente la superficie el día anterior a la aplicación del producto de acabado elegido.
- > Realizar juntas de fraccionamiento o dilatación si es necesario.

ACABADOS

- > El acabado puede realizarse con los siguientes productos :
 - CAL (NHL 3,5)
 - CAL (NHL 2)
 - TRADÉCO® (HL 3,5)
- > El acabado se puede realizar con las siguientes morteros preparados cal Saint-Astier® :
 - COLORCHAUSABLE®
- > Otros morteros de acabado : consulte a un técnico de Saint-Astier®.

PRECAUCIONES CLIMÁTICAS

Temperatura de utilización entre 8 y 30 °C.
Con fuertes calores, humedecer los soportes y mantener húmedo el mortero con pulverizaciones moderadas durante 48 horas, si fuese necesario.

