



NOVASKIN®

FINISH

FICHA DEL PRODUCTO

NOVASKIN® FINISH

REVESTIMIENTO DE ACABADO
COLOREADO

LAS + VENTAJAS

- + 100% MINERAL
- + PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- + APLICACIÓN A MÁQUINA
- + MANEJABLE, FLEXIBLE Y CREMOSO



CR

25
KG

NF EN
998-1

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- > Aplicación de revestimiento de yeso, enlucido coloreado con la solución NOVASKIN® THERMO. Revoco de acabado en color sobre la solución NOVASKIN® THERMO
- > Interior/exterior

ENVASADO

- > Saco de 25 kg
- > 56 sacos por palet (palet de 1T400)

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Mortero compuesto por cal hidráulica Saint-Astier®, cargas minerales, aditivos específicos y pigmentos minerales.

CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

1 año a partir de la fecha de fabricación, al abrigo de la humedad y en el embalaje original sin abrir. Responsabilidad civil del fabricante.



Aviso de tonos discordantes :
póngase en contacto

por



SAINT-ASTIER
LA CAL. CALIDAD PARA TU VIDA

NOVASKIN® FINISH

REVESTIMIENTO DE ACABADO COLOREADO

SOPORTES ADMITIDOS

> NOVASKIN® THERMO



PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- > Superficie limpia y libre de impurezas que puedan afectar la adherencia.
- > El tiempo de secado y la aplicación de las capas deben ser conformes a las indicaciones de la ficha técnica del producto NOVASKIN® THERMO.
- > Es necesario humedecer ligeramente el soporte antes de aplicar el revestimiento. Esto se realizará 30 minutos antes de la aplicación mediante pulverización fina de agua.

PREPARACIÓN DEL MORTERO

- > Mezclar mecánicamente y ajustar la dosis de agua hasta obtener una consistencia homogénea.
- > Aplicación con máquina: la presión del agua debe estar entre 10 y 15 bar.

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO EN AGUA
MEZCLA MECÁNICA
CONSUMO MEDIO

NOVASKIN® FINISH	
1	4,5 a 5,5 litros de agua
entre 3 y 5 minutos	
1,5 m 1,7 kg/m ² /mm de espesor	

APLICACIÓN

La aplicación del revestimiento de acabado NOVASKIN® FINISH se realiza en dos pasos.

- > La primera capa se aplica con un espesor de 3 a 5 mm. En esta capa se incorporará malla de fibra de vidrio de 10 x 10 mm en los puntos críticos (intersecciones con carpintería, apoyos de ventanas, pilares...).
- > La segunda capa se aplicará una vez que la primera haya comenzado a fraguar y como máximo 24 horas después de la primera aplicación. El espesor de la segunda capa será de 3 a 5 mm.
- > Si la segunda capa se aplica al día siguiente, la primera deberá pasarse con una regla dentada para que quede lo suficientemente rugosa y asegurar una buena adherencia. El espesor final del revestimiento, tras el acabado debe ser de 10 mm.

ACABADOS DEL REVESTIMIENTO, ENLUCIDO

El acabado será raspado o raspado-esponjado.

COLORES DISPONIBLES

- > 6 colores disponibles : 020/023/024/026/075/086
- > Consulte nuestro muestrario de color específico ; para cualquier otro color, póngase en contacto con su representante de Saint-Astier®.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Utilizar el producto entre 8 °C y 30 °C. No aplicar el producto en caso de heladas o en condiciones de lluvia, humedad o viento fuerte. El revestimiento de acabado, enlucido, no debe aplicarse con viento fuerte y seco, ni en contacto directo con el sol en verano.



por

SAINT-ASTIER
LA CAL. CALIDAD PARA TU VIDA

Chaux de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier
Francia. oficina@saint-astier.com - technical_support@saint-astier.com

